

# Madrasser

Tykkelse 18–25 cm  
90 x 200 cm



	Emma Emma Original	Mayan Latex	Tempur Original Supreme Cooiltouch	Dunlopillo Natura	Jysk F 110	Ikea Morgedal	Beliani GLEE
Cirkapris kroner	4 499	3 999	14 999	9 298	4 999	1 399	2 450
Forbrugerkontakt	emma-madras.dk	bedrenaetter.dk	dk.tempur.com	sengekompagniet.dk	jysk.dk	ikea.dk	beliani.dk
<b>SAMLET BEDØMMESE</b>	<b>8,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>Kommentar</b>	Bedst i test	Rigtig god kvalitet og holdbarhed, men dannelse af fnuller på betrækket. God åndbarhed, men opfylder ikke kravene til ergonomiske egenskaber.	Gode ergonomiske egenskaber, både med og uden betræk. Dårlig åndbarhed.	Gode ergonomiske egenskaber og åndbarhed, men dårligere holdbarhed i madrassens spændstighed.	Tydelig zoneinddeling, men opfylder ikke kravene til ergonomiske egenskaber.	God åndbarhed, men opfylder ikke kravene til ergonomiske egenskaber (betrækket har kraftig negativ indvirkning på madrassens ergonomi). Dårlig holdbarhed i madrassens spændstighed.	Opfylder ikke kravene til ergonomiske egenskaber. Dårligere holdbarhed i madrassens spændstighed. Dannelse af fnuller på betrækket og spor af skadelige kemikalier.

**TESTRESULTAT BEDØMMESE 1 TIL 10, HVOR 10 ER BEDST (VÆGT I SAMLET BEDØMMESE I PARENTES)**

Ergonomiske egenskaber (50%)	7,9	7,1	7,9	7,8	7,3	6,7	7,0
Støtte/fleksibilitet til ryg/skuldre (33%)	8,1	7,3	8,2	8,2	7,2	6,8	6,8
Støtte/fleksibilitet til lænd/hofte (33%)	7,3	6,9	7,1	7,4	6,8	6,7	6,7
Trykafastende evne (33%)	8,3	7,2	8,3	7,8	7,9	6,7	7,6
Åndbarhed (20%)	8,3	8,5	6,7	8,5	7,6	8,5	7,6
Kvalitet og holdbarhed (30%)	8,3	7,3	7,6	6,0	7,1	6,1	6,1

**FAKTA**

Madrassens højde (cm) / vægt (kg)	25 / 19	18 / 24	21 / 22	21 / 25	24 / 14	18 / 17	20 / 10
Materialer i madrassen	Memoryskum + koldskum	Latex	Memoryskum	Latex	Memoryskum + koldskum	Koldskum	Memoryskum + koldskum
Oeko-Tex	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej

**UDVALGTE MÅLEVÆRDIER FRA LABORATORIETESTEN**

Fleksibilitet til skuldrene i sideleje (mm)	88,4	85,9	93,7	94,2	76,4	60,9	79,0
Bestående kompression i madrassen (%)	3,5%	5,2%	1,6%	5,3%	5,2%	11,0%	2,9%
Ændring i hårdhed efter holdbarhedstest (%)	1,4%	1,4%	9,6%	19,8%	3,5%	10,0%	22,8%
Dannelse af fnuller på betræk (bedømmelse 1-10)	7,2	2,6	7,4	3,6	5,2	5,0	2,6
Kemikalier <sup>1)</sup>	Ingen	Inga	Inga	Ingen	Inga	Ingen	MBT, DBT

**EGENSKABER**

Målt fjedringshårdhed med betræk	Middelhård	Blød	Blød	Blød	Middelhård	Hård	Middelhård
Betrækstoffets indvirkning på madrassens ergonomi	Negativ	Negativ +	Negativ	Negativ	Neutral	Negativ ++	Negativ
Zoneinddeling	Tydelig +	Ingen	Ingen	Tydelig	Tydelig	Ingen	Ingen
Opfylder Verified-kravene til kropstype <sup>2)</sup>	S, M & L	-	S	-	-	-	-